

TECHNOLOBAT
Produits et Solutions pour la Construction

Produits et solutions pour le BTPH

Étanchéité, Revêtements murs et sols,
Réparation béton.



Hydrofuge de masse liquide pour la préparation des bétons et mortiers

Resina 500 HYDROFUGE

Présentation : *Resina 500 HYDROFUGE* est un hydrofuge de masse liquide blanc qui s'ajoute au malaxeur en même temps que l'eau de gâchage pour la préparation des bétons et mortiers.

Aspect : liquide blanc.

Densité : 1 - 1,01 gr/cc .

Dosage : 2% du poids du ciment soit environ 1 litre pour 50 kg de ciment

Application : *Resina 500 HYDROFUGE* est préconisée dans la préparation des bétons et mortiers pour les fondations, les murs de sous sols, les murs voiles, réservoirs d'eau, piscines,... très appropriée pour les travaux sous terrains, des tunnels, des galeries, canaux, fosses...ect.

Avantages : les bétons et mortiers préparés avec *Resina 500 HYDROFUGE* sont étanches et imperméables, résistants aux UV, avec une augmentation significative de la résistance à la compression, flexion et traction, ne modifie pas le temps de prise et donne une meilleure maniabilité et compacité.

Mode d'emploi :

- Agiter avant utilisation
- Verser le liquide (1L/25kg ciment) dans le malaxeur en même temps que l'eau.

Conditions particulières : *Resina 500 HYDROFUGE* n'est pas toxique, ne contient pas de solvant, a base d'eau et respecte l'environnement, ne présente aucun danger pour la sante, en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

Conditionnement : Dans un endroit sec a des températures entre 5 et 40°, a conserver 12 mois dans son emballage d'origine. Protéger le produit lors de son stockage a des températures en dessous de 0° C et ce pour éviter sa congélation.

Présentation : En bidon de 2, 5 et 10 litres, disponible en fut de 220 litres sur commande.

Sécurité et hygiène : Utiliser des gants de caoutchouc et lunettes de sécurité pour l'application, dans le cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'eau et savon. Eclaboussement dans les yeux doivent se nettoyer avec de l'eau saine, en cas de problème persistant aller chez le médecin.

Eliminer le produit et son emballage en respectant la législation en vigueur

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se reporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



La matiere premiere de RESINA 500 est fournie par DRIZORO S.A.U Espagne, la préparation et la formulation ainsi que la mise en conditionnement en Algerie est assuréé par TECHNOLOBAT



Il n'est pas permis la reproduction totale ou partielle de ce document par traitement informatique ou d'autres moyens sans la permission de TECHNOLOBAT